

Грунт-эмаль
(ТУ 20.30.12-010-34358173-2023)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентное токопроводящее, химически стойкое эпоксидное покрытие полиаминного отверждения.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечение отличной антикоррозионной защиты конструкций из углеродистой и нержавеющей стали.

Специально разработанное покрытие для внутренних поверхностей шельфовых установок, наземных и подземных резервуаров и трубопроводов, используемых для хранения и транспортировки химических веществ, сырой нефти и нефтепродуктов, где требуются токопроводящие свойства покрытия. Может использоваться для сосудов, работающих под давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Черный				
Степень блеска GU 60 ° (ГОСТ 31975)	0-35				
Объемная доля нелетучих веществ, метод Б (ГОСТ Р 50535-93)	60 ± 2%				
Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 31939)	71 ± 2%				
Плотность (ГОСТ 31992.1-2012)	1,5± 0,1 кг/л				
Температура вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356-75)	28°C				
Типичная толщина	125 – 200 мкм ТСП эквивалентно 208 – 333 мкм ТМП				
Теоретический расход	0,21 – 0,33 л/м ²				
Температурная стойкость (сухая среда) ¹	постоянная: 120°C				
Сопротивление покрытия при ТСП 200 мкм, не более	10 ⁸ Ом*м				
Время высыхания для ТСП до 150 мкм²					
Температура подложки	+10°C	+15°C	+23°C	+30°C	+40°C
Высыхание до отлипа ³	15 ч	8ч	3 ч	2,5 ч	1 ч
Отверждение до твердой плёнки ⁴	24 ч	20ч	6 ч	5 ч	4 ч
Полимеризация до эксплуатации ⁵	21 день	14 дней	7 дней	4 дня	3 дня
<ol style="list-style-type: none"> Дополнительная информация о температуростойкости покрытия предоставляется по запросу. Данные указаны для смешанного продукта и могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как цвет покрытия и производственные допуски. Высыхание до отлипа - состояние пленки, когда при небольшом нажатии пальцем на покрытие не остается отпечаток, и покрытие не является липким. Отверждение до твердой пленки - минимальное время, по истечении которого покрытие может выдерживать перемещение людей по нему без каких-либо отпечатков и повреждений. Полимеризация до эксплуатации покрытия - минимальное время, по истечении которого покрытие приобретает необходимые физико-механические свойства и может подвергаться воздействию заданной среды. 					

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми (свободными от каких-либо загрязнений, вкл. жировые и нефтепродукты).

Грунт-эмаль (ТУ 20.30.12-010-34358173-2023)

Углеродистая сталь

Абразивоструйная очистка до степени Sa2.5 (ISO 8501-1). Должен быть достигнут острый, угловатый профиль в 50-85 мкм.

Нержавеющая сталь

Придать поверхности шероховатость при помощи легкого абразивного обдува неметаллическим абразивом или механическим шлифованием.

Загрунтованная поверхность или предыдущее покрытие

Совместимое предыдущее покрытие должно быть сухим и без каких-либо загрязнений. При необходимости придать поверхности шероховатость.

НАНЕСЕНИЕ

Температура поверхности и условия нанесения

Температура поверхности и окружающей среды в процессе нанесения: от плюс 10°C до плюс 50°C. Относительная влажность воздуха ниже 85%. Температура поверхности всегда должна быть как минимум на 3°C выше точки росы.

Смешивание

Продукт поставляется в двух ёмкостях. Рекомендуемая температура компонентов при смешивании: выше +15°C. После смешивания продукт должен быть использован в течение указанного времени жизнеспособности.

Последовательность смешивания:

1. Перемешивание основы (компонент А) механической мешалкой.
2. Всё содержимое ёмкости с отвердителем (компонент В) добавить в основу (компонент А) и тщательно перемешать механической мешалкой.

Соотношение смешивания по объему:

Основа FLEXICOAT EP CV (Компонент А)	4 части
Отвердитель FLEXICOAT EP CV (Компонент В)	1 часть

Разбавитель/очиститель

Растворитель EP 17 производства ООО «МНГС РС»

Разбавитель добавлять только после смешивания компонентов и выдержки необходимого времени индукции. Избыточное количество разбавителя (более 2%) снижает тиксотропные свойства материала и увеличивает время отверждения.

Время индукции

20 мин при 23°C;

Жизнеспособность

3 часа при 23°C;

Безвоздушное распыление

Сопло: 0,0,38-0,53 мм (15-21 тыс. дюйма). Давление на сопле: минимум 150 бар.

Максимальное разбавление: до 10% от объёма смеси компонентов.

Воздушное распыление

Сопло: 1,5-1,9 мм. Давление воздуха: 3-4 бар.

Максимальное разбавление: до 10% от объёма смеси компонентов.

Кисть, валик

Грунт-эмаль (ТУ 20.30.12-010-34358173-2023)

Рекомендуется для подкраски и малых зон.
Получаемая толщина может быть менее 75 мкм за один слой.
Валик не рекомендуется для нанесения первого грунтовочного слоя.

Очистка оборудования

Обязательна промывка рекомендованным очистителем всего оборудования сразу после использования. Хорошей практикой считается периодическая промывка в течение рабочего дня. Частота промывания зависит от количества распыляемой краски, температуры и времени, прошедшего после прекращения работы, включая любые задержки. Излишками краски и пустыми ёмкостями необходимо распорядиться в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительная информация

При нанесении покрытия следует избегать избыточной толщины пленки. Являясь эпоксидным материалом, покрытие FLEXICOAT EP CV подвержено мелению и изменению цвета под воздействием солнечного света, высоких температур или химических веществ. Обесцвечивание и меление не оказывают влияния на защитные свойства.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Возможно использование материала с различными грунтами и верхними покрытиями в зависимости от условий эксплуатации:

- предыдущий слой: FLEXICOAT EP CV.
- последующий слой: FLEXICOAT EP CV.

При нанесении на внутреннюю поверхность резервуаров материал может быть перекрыт только самим собой.

Для получения более подробных рекомендаций обратитесь в Техническую службу ООО «МНГС РС».

Интервал перекрытия (для ТСП до 150 мкм)

Температура подложки	+10°C	+15°C	+23°C	+30°C	+40°C
Мин. интервал перекрытия ¹	24 часов	20 часов	6 часов	5 часов	4 часа
Макс. интервал перекрытия ²	30 дней	30 дней	30 дней	14 дней	14 дней

1. Минимальный интервал перекрытия - минимально рекомендованное время, по истечении которого может быть нанесен следующий слой.

2. Максимальный интервал перекрытия - максимально рекомендованное время, по истечении которого следующий слой может быть нанесен без придания поверхности шероховатости. Перед нанесением финишных покрытий поверхность должна быть сухой и свободной от каких-либо загрязнений и продуктов меления. В случае наличия загрязнений может потребоваться очистка и/или шлифовка поверхности.

Грунт-эмаль
(ТУ 20.30.12-010-34358173-2023)

УПАКОВКА

Стандартная упаковка

	Объём материала, л	Объём тары, л
FLEXICOAT EP CV (Компонент А)	16	20
FLEXICOAT EP CV (Компонент В)	4	5

Информация об упаковке другой ёмкости предоставляется по запросу.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности:

- FLEXICOAT EP CV (Компонент А) – 24 месяца;
- FLEXICOAT EP CV (Компонент В) – 24 месяца.

Условия хранения: при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, относительной влажности 30-90%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света. Перед применением, после хранения при отрицательных температурах, компоненты должны быть выдержаны в тёплом (+15 ÷ +25°С) помещении для медленного размораживания и нагрева в течение как минимум 24 часов. Не допускается использование направленного потока горячего воздуха (тепловых пушек) для быстрого размораживания материалов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт является материалом на основе органических растворителей, поэтому следует избегать вдыхания аэрозолей и паров, а также попадания жидкой краски в глаза или на открытые участки кожи.

Любые работы, связанные с применением и использованием этого продукта, должны соответствовать всем международным и локальным стандартам в области здоровья, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.

См. паспорт безопасности химической продукции и этикетку материала для получения полной информации о безопасности и мерах предосторожности.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания ООО «МНГС РС» ни при каких условиях не будет нести ответственность по любой юридической квалификации возмещения (вне зависимости от того, из чего вытекает такая квалификация – из небрежности любого рода, объективной ответственности или из нарушения закона) за любой косвенный, особый, случайный или закономерный ущерб, любым образом зависящий от, возникающий вследствие или происходящий в результате использования продукции любым способом. Информация, изложенная в настоящем техническом паспорте, предназначена для общего ознакомления и основана на результатах лабораторных испытаний и практического опыта применения материала. В любое время, в порядке обобщения практического опыта и в связи с непрекращающимся совершенствованием продукции компания ООО «МНГС РС» может внести изменения в приведенную здесь информацию. Продукция и соответствующая информация предназначены для пользователей, обладающих необходимыми знаниями и опытом работы в промышленной отрасли. Конечный пользователь несет ответственность за то, чтобы определить пригодность продукции для использования в конкретных целях и считается, что Покупатель именно так и поступил, по своему усмотрению на свой риск. Настоящая памятка отменяет собой все предыдущие версии, и Покупатель несет ответственность за то, чтобы данная информация была в наличии до начала использования продукции.